

PE

Produkt Data

Betegnelse:	PE	Kjemisk navn:	Polyetylen	Type:	Termoplast
-------------	-----------	---------------	-------------------	-------	-------------------

Generell beskrivelse

Materialet tilhører, sammen med PP, gruppen polyolefiner.

PE utmerker seg med ekstremt god slagstyrke, og PEHD (high density) er den vanligste type.

Materialet har meget god kjemisk bestandighet.

Bearbeiding

PE finnes i halvfabrikata som plater, bolt og rør.

Bearbeidingsegenskapene er gode, og materialet lar seg sveise og termoforme.

Veldig begrenset limbarhet.

Anvendelsesområder

Plater, profiler og maskinerte deler i industrien, spesielt næringsmiddelindustrien.

Glidleplater.

Vakuumformede deksler, koffertter og transportkasser.

Røropplegg for transport av vann og kjemikalier.

Skibelegg.

Spesielt

Høymolekylære typer (PEHD500 og PEHD1000) er også vanlige i maskinerte deler og profiler.

Lav friksjon.

Gode slitasje-egenskaper og meget høy slagstyrke.

Næringsmiddelgodkjennelse på enkelte typer/produkter.

EGENSKAPER	NORM	ENHET	VERDI
Egenvekt	DIN 53479	g/cm ³	0,95
Strekkfasthet	DIN 53455	N/mm ²	32
Slagfasthet v/23°C	DIN 53453	KJ/m ²	Uten brudd
E-modul	DIN 53457	N/mm ²	700-800
Forlengelse v/brudd	DIN 53455	%	>600
Brukstemperatur, varig	-	°C	.-100/+70
Temperaturutvidelse	ASTM D 896	mm/m/°C	0,2
Brennbarhet	UL 94		HB

Alle data og retningslinjer er gitt på basis av alminnelig anerkjente tekniske håndbøker, etter beste overbevisning og i god tro, og uten ansvar for mulige feil.

Plexx AS:

Besøks/postadresse:
Gamle beddingvei 21, N-1671 Kråkerøy.
Org.nr: 980 699 560 MVA

www.plexx.no
www.opido.se